

DALAPRO[®]

AIRLESS S

Enduit à projeter blanc, prêt à l'emploi, pour constructions neuves et rénovations.



Enduit à projeter traditionnel avec marbre de dolomie.

Excellent rapport qualité-prix.

Résultat final blanc.

Spécialement conçu pour des machines airless.

Facile à poncer.



DALAPRO® AIRLESS S

Enduit à projeter blanc, prêt à l'emploi, pour constructions neuves et rénovations.

INFORMATIONS PRODUIT

Dalapro Airless S est un enduit à projeter blanc, prêt à l'emploi, à base de marbre de dolomie fin et blanc, à usage intérieur comme enduisage lisse. L'enduit est idéal pour le lissage avancé de divers supports tels que les plaques de plâtre, les blocs silico-calcaires, le plâtre et les blocs de plâtre, les cimentages, les enduits structurés et décoratifs, les tissus de verre, le béton, le béton cellulaire, etc. L'adhérence est aussi très bonne sur les peintures pour murs et plafonds (mates semi-mates) bien fixées. D'autres enduits Dalapro sont disponibles pour des supports avec degrés de brillance plus élevés.

L'enduit est perméable à la vapeur et bien ponçable.

INSTRUCTIONS

Dalapro Airless est déjà prêt à l'emploi et très facile à projeter. Ajouter un surplus d'eau n'est pas nécessaire. Toutefois, pour la finition, il est permis de diluer l'enduit avec 3% d'eau maximum si vous désirez une consistance plus liquide.

Utiliser une machine de projection appropriée (airless ou pompe à vrille) pour l'application sur des supports propres, secs et stables. La buse recommandée pour application airless est 0,031" ou plus (en fonction, entre autres, de la capacité de la machine, de la longueur du flexible, de la

température,...).

Dalapro Airless S autorise de plus longues longueurs de flexible par rapport p.e. au Dalapro S.

Fixez au préalable les supports poudreux et farinants.

La température ambiante, du support et de l'enduit pendant l'application et le séchage doit être de 5°C minimum (de préférence 10°C pour le jointoiement des plaques) et de 30°C maximum. L'humidité relative ne doit pas dépasser les 80 % et l'idéal serait qu'elle soit inférieure à 65 %. Commencez l'opération suivante seulement après le durcissement complet.

Utilisez un papier de grain 220 ou plus fin pour poncer après séchage. Nous recommandons de porter un masque antipoussière et des lunettes de sécurité lors du ponçage. Dépoussiérez avant l'étape suivante. Appliquez un primer avant de peindre ou de tapisser.

CONSOMMATION

1 litre/m²/mm par couche.

SECHAGE

Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation. En cas de couches plus épaisses, de basses températures et/ou de taux d'humidité élevé, tenez compte d'un temps de séchage plus long. L'enduit sèche à l'air, assurez donc une bonne ventilation et prenez les mesures

adéquates en cas de forte humidité.

CONSERVATION

Protéger du gel et des rayons du soleil. L'enduit est un produit périssable, c'est pourquoi une date d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois.

DONNÉES TECHNIQUES

Liant: Copolymère de latex

Solvant: Eau

Matière de charge: Dolomie blanche

Granulométrie: Max. 0,3 mm

Densité: Env. 1.8 kg/l

pH: Env. 9

Couleur: Blanc

Épaisseur de couche max. (humide): 0 à 3 mm à la fois

Inflammabilité: Ne propage ni n'alimente le feu.

Nettoyage: À l'eau

Conditionnement: Sac plastique de 15 L

Champ d'application: En intérieur

NORMES

Ce produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 15824 et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.



Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via dalapro@victoir.com. Dernière modification le 04/09/2019.