

DALAPRO[®]

AIRLESS SPRAY

Enduit à projeter prêt à l'emploi, blanc, avec écolabel.



Blancheur maximale.

Facile à poncer.

Enduit allégé, très agréable à travailler.

Excellent rapport qualité-prix.

Pour un enduisage lisse et les fines structures décoratives.

Peut être projeté airless ou avec une pompe à vrille.

Ecolabel.



DALAPRO® AIRLESS SPRAY

Enduit à projeter prêt à l'emploi, blanc, avec écolabel.

INFORMATIONS PRODUIT

Dalapro Airless Spray est un enduit à projeter blanc prêt à l'emploi à base de fin marbre de dolomie blanc et de matières de charges allégées.

Dalapro Airless Spray s'utilise en intérieur aussi bien pour un enduisage lisse que pour l'application d'une texture décorative.

L'enduit est idéal pour le lissage avantageux de divers supports tels que les plaques de plâtre, les blocs silico-calcaires, le plâtre et les blocs de plâtre, les cimentages, les enduits structurés et décoratifs, les tissus de verre, le béton, le béton cellulaire, etc. L'adhérence est également très bonne sur les peintures pour murs et plafonds mates bien fixées.

D'autres enduits Dalapro sont aussi disponibles pour des supports avec degrés de brillance plus élevés.

L'enduit possède l'écolabel Svanen, est perméable à la vapeur et bien ponçable.

INSTRUCTIONS

Dalapro Airless Spray est déjà prêt à l'emploi. Ajouter un surplus d'eau n'est pas nécessaire. Toutefois, pour la finition, il est permis de diluer l'enduit avec 3% d'eau maximum si vous désirez une consistance plus liquide.

Utiliser une machine de projection appropriée (airless ou pompe à vrille) pour l'application sur des supports propres, secs et stables. La buse recommandée pour application airless

est 0,033" ou plus (en fonction, entre autres, de la capacité de la machine, de la longueur du flexible, de la température,...).

Choisissez p.e. Dalapro Airless S si vous disposez d'une machine airless plutôt légère ou si vous désirez brancher de plus grandes longueurs de flexible.

Fixer au préalable les supports poudreux et farinants.

La température ambiante, du support et de l'enduit pendant l'application et le séchage doit être de 5°C minimum et de 30°C maximum. L'humidité relative ne doit pas dépasser les 80 % et l'idéal serait qu'elle soit inférieure à 65 %. Utilisez un papier de grain 220 ou plus fin pour poncer après séchage. Nous vous recommandons de porter un masque antipoussière et des lunettes de sécurité lors du ponçage. Appliquez un primer avant de tapisser.

CONSOMMATION

1 litre/m²/mm par couche.

SECHAGE

Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation. Tenez compte qu'en cas de couches plus épaisses, de basses températures et/ou de taux d'humidité élevé, le temps de séchage est plus long. L'enduit sèche à l'air, assurez donc une bonne ventilation et prenez

les mesures adéquates en cas de forte humidité.

CONSERVATION

Protéger du gel et des rayons du soleil. L'enduit est un produit périssable, c'est pourquoi une date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois.

DONNÉES TECHNIQUES

Liant: Copolymère de latex

Solvant: Eau

Matière de charge: Dolomie blanche et matières de charge allégées

Granulométrie: Max. 0,3 mm

Densité: Env. 1.45 kg/l

pH: Env. 9

Couleur: Blanc

Épaisseur de couche max. (humide): 0 à 3 mm à la fois

Inflammabilité: Ne propage ni n'alimente le feu.

Nettoyage: À l'eau

Conditionnement: Sac plastique de 15 L

Champ d'application: En intérieur

NORMES

Ce produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 15824 et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.



Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via dalapro@victoir.com. Dernière modification le 04/09/2019.