

DALAPRO[®]

BASE-COAT

Gotowa do użycia masa szpachlowa, do nanoszenia natryskowego, o dużej odporności na zużycie.



Biała masa szpachlowa do nanoszenia natryskowego,
zapewniająca twardą i odporną na zadrapania powierzchnię.

Matowe wykończenie.

Do płyt gipsowo-kartonowych, betonu i tynku wewnątrz pomieszczeń.

Nakładać bez kolejnych warstw wykończeniowych.

DALAPRO® BASE-COAT

Gotowa do użycia masa szpachlowa, do nanoszenia natryskowego, o dużej odporności na zużycie.

INFORMACJA O PRODUKCIE

Dalapro Base-Coat to biała, gotowa do użycia masa szpachlowa, do nanoszenia natryskowego, zapewniająca doskonałą twardą i odporną na zarysowania powierzchnię. Produkt przeznaczony jest do uszczelniania powierzchni o białym, matowym wykończeniu w celu uzyskania jednolitego wchłaniania. Eliminuje pojawienie się widocznych i błyszczących spoin. Dalapro Base-Coat stanowi doskonałą bazę do dalszej obróbki powierzchniowej, takiej jak malowanie i tapetowanie, bez konieczności dodatkowego wykańczania, np. szlifowania. Unikalna formuła zastępuje aplikację szerokie szpachlowanie na płytach gipsowo-kartonowych i innych podłożach występujących wewnątrz pomieszczeń. Nakładać za pomocą spryskiwacza do farby lub szpachli. Zalecana do stosowania na powierzchniach, które muszą wytrzymać duże zużycie, takich jak klatki schodowe, szkoły, szpitale.

ZASTOSOWANIE

Produkt spełnia wymogi dla oznaczenia CE zgodnie z normą EN 15824 i jest wyprodukowany zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001.

ORGANIZACJA PRACY

Dalapro Base-Coat nakłada się na przeszlifowaną, wolną od pyłu i suchą powierzchnię za pomocą spryskiwacza do farby lub szpachli. Produkt należy nakładać w taki sam sposób jak farbę lub szerokie szpachlowanie, czyli na całej powierzchni. W celu uzyskania najlepszego rezultatu grubość warstwy powinna wynosić 300–350 my. Zalecamy dyszę niskociśnieniową w rozmiarze 5/21-5/25 o ciśnieniu roboczym 120–140 barów. Ciśnienie w maszynie może się różnić w zależności od używanej maszyny. Przed rozpoczęciem nakładania należy upewnić się, czy rozpylanie przebiega sprawnie. Wszelkie wady powierzchniowe można zeszlifować po wyschnięciu. W przypadku konieczności szlifowania należy użyć papieru ściernego 180–220. Podczas nakładania i szlifowania należy stosować niezbędne wyposażenie ochronne. **Uwaga:** Przed nałożeniem masy Dalapro Base-Coat płyty gipsowo-kartonowe muszą być wykończone zgodnie z normą dotyczącą taśm, wypełnień i wykończeń.

Karta produktu została opublikowana wyłącznie w celach doradczych. Informacje nie stanowią gwarancji, że produkt ma określone właściwości lub jest odpowiedni dla specjalnego zakresu zastosowań. Wartości te obowiązują w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszej informacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie najnowszej wersji tego arkusza danych. Kontrolę można przeprowadzić na: dalapro.com. Ostatnia zmiana przeprowadzona: 2023-03-06

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia uzależniony jest między innymi od grubości warstwy, temperatury i wilgotności.

ZUŻYCIE MATERIAŁU

Grubość warstwy 300–350 my, około 0,3 litra/m kw.

CZYSZCZENIE I ODPADY

Usunąć możliwie jak najwięcej szpachli z narzędzi przed ich czyszczeniem wodą. Pozostałą masę szpachlową nie należy wlewać do kanalizacji, tylko oddać do lokalnej stacji utylizacji odpadów. Opróżnione opakowania trzeba oddać do punktu utylizacji.

MAGAZYNOWANIE

Masa szpachlowa jest świeżym produktem oznaczonym datą przydatności do spożycia. Nieotwarte opakowanie może być przechowywane w ciemnym miejscu w temperaturze powyżej zera przez maks. 12 miesięcy. Otworzony pojemnik należy starannie zamknąć. Więcej informacji można znaleźć na stronach: dalapro.com.

DANE TECHNICZNE

Środek wiążący: Lateks-kopolimer

Rozpuszczalnik: woda

Wypełniacz: biały dolomit

Wielkość ziarna: maks. 0,03 mm

pH: około 9

Kolor: biały

Gęstość: 1,80 kg/litr

Palność: nie rozprzestrzenia ani nie podtrzymuje ognia

Opakowanie: wiadro z tworzywa sztucznego 14 l

