

DALAPRO[®]

DESIGN

Designplamuur voor een betonachtig, levendig oppervlak.
Voor de meeste ondergronden binnenshuis.



Witte designplamuur voor een betonachtig wandoppervlak.

Gebruik de witte plamuur zoals hij is of als basis voor een kleuraccent naar keuze voor een muur met kleurschakeringen.

Perfect voor reeds geschilderde, behangen of ongelijkmatige muren die een opfrisbeurt kunnen gebruiken.

Handmatig aan te brengen met een plamuurmes.

DALAPRO[®] DESIGN WHITE MIX

Designplamuur voor een betonachtig, levendig oppervlak.

PRODUCTINFORMATIE

Dalapro Design White Mix is een kant-en-klare en gemakkelijk te verwerken plamuur. Te gebruiken als wit renovatiemiddel voor muren of als basis voor een kleuraccent naar keuze. Dalapro Design is ook voorgemengd verkrijgbaar in de kleuren Calm Green en Concrete Grey, zie het afzonderlijke productblad.

GEBRUIK

Dalapro Design kan worden gebruikt voor de meestgebruikte ondergronden: geveerd weefsel, gepleisterde oppervlakken, wanden van gips en beton. Oud behang moet eerst worden gegrond om blaasjes bij het plamuren te voorkomen.

In ruimtes waar veel gelopen wordt, dienen de buitenhoeken voor het plamuren te worden voorzien van hoekbeschermers. Dalapro Design voldoet aan de eisen voor CE-markering conform EN 15824. Gefabriceerd conform ISO 9001 en ISO 14001.

WERKWIJZE

Kies een kleur bij uw verhandel waar ze het tot een designplamuur kunnen mengen. Dalapro Design is gemakkelijk aan te brengen en gelijkmatig over het oppervlak te verdelen. De plamuur heeft minimale krimp en hecht zeer goed aan de ondergrond.

Voorbereidingen: Zorg dat alle oppervlakken schoon zijn en vrij van stof en losse deeltjes. Poreuze en sterk zuigende ondergronden moeten worden gegrond. Dek vloeren, plinten, deurposten en eventuele plafondlijsten af en plak de randen af.

Alle gekleurde producten moeten voor gebruik worden doorgeroerd. Als er kleerpasta op het deksel en boven in de emmer zit, is het belangrijk dat u extra zorgvuldig doorroert, ook over de bodem van de emmer, zodat alle pigmenten door de plamuur worden gemengd. Let op! Om kleurverschillen te voorkomen: gebruik verpakkingen met hetzelfde batch-nummer.

Bedenk welk effect u wilt bereiken op de muur. Korte bewegingen met het plamuurmes zorgen voor fijnere schakeringen. Lange bewegingen geven een meer rustiek en wat ruw uiterlijk.

Stap 1: Breng Dalapro Design met een plamuurmes aan tot een dikte van 1–1,5 mm. Laat 24 uur drogen.

Stap 2: Schraap randjes en oneffenheden voorzichtig weg met het plamuurmes. Probeer het oppervlak niet te beschadigen. Indien nodig kunt u met ronddraaiende bewegingen schuren met schuurpapier met een korrel van 180–240.

Stap 3: Breng de tweede plamuurlaag aan als een dunne schraapplamuur van 0,2–0,5 mm. Dit is het moment dat u de muur

afwerkt, dus denk eraan om het plamuren aan te passen aan het gewenste eindresultaat (zie Stap 1). Voor een donkerder effect, breng u een dikkere laag aan. Laat 12 uur drogen.

Stap 4: Schraap randjes en oneffenheden voorzichtig weg met het plamuurmes of gebruik een schuurblok en schuur met ronddraaiende bewegingen. Dat helpt om de nuanceverschillen tevoorschijn te laten komen. Verwijder het stof na het schuren.

Stap 5: Om het oppervlak af te dichten voor een onderhoudsvriendelijker oppervlak, dicht u het af met TopCoat. Breng minimaal twee lagen TopCoat aan met een schuimrubberen roller of kortharige lakroller. De droogtijd is ongeveer 2–3 uur.



DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van onder andere de ondergrond, de dikte van de laag, temperatuur en luchtvochtigheid. De aanbevolen droogtijd is 24 uur voor de eerste laag en 12 uur voor de tweede laag.

MATERIAALVERBRUIK

Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond. Reken ongeveer 1,5 liter plamuur per vierkante meter bij de eerste laag en ongeveer 0,5 liter per vierkante meter voor de tweede.

SCHOONMAKEN EN AFVAL

Verwijder zo veel mogelijk plamuur voordat u het gereedschap schoonmaakt met water. Plamuurresten mogen niet in de afvoer worden gegoten, maar moeten bij de plaatselijke milieudienst worden ingeleverd. Een goed lege verpakking kan worden gerecycled.

BEWAREN

Plamuur is een vers product met datumstempel. Een ongeopende verpakking kan donker en vorstvrij maximaal 12 maanden worden bewaard. Een geopende verpakking moet goed worden afgesloten en de inhoud moet binnen 1–2 weken worden gebruikt. Kijk voor meer informatie op dalapro.com

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Latex-copolymeer

Oplosmiddel: Water

Vulstof: Lichte vulstof en wit dolomiet

Korrelgrootte: Max. 0,2 mm

pH: ca. 9

Kleur: Wit

Brandbaarheid: Zorgt niet voor de verspreiding of het voeden van brand

Verpakking: Emmer van 10 liter met 9 liter plamuur

Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren via dalapro@victor.com. Laatst gewijzigd op 27/03/2020.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac

Kemivägen 7

SE-705 97 Glanshammar

+46 (0)19-46 34 00

dalapro.com

info@dalapro.com