

DALAPRO[®]

EDGE

Gotowa masa szpachlowa o bardzo dużej zdolności wypełniania, do szpachlowania ręcznego z działaniem klejącym. Do połączeń płyt gipsowych i listew narożnikowych.



Doskonała zdolność wypełniania.

Jedna warstwa mniej na połączeniach i zabezpieczenie narożników.

Do płyt gipsowo-kartonowych i betonu.

Uznana do wykorzystania z taśmą papierową.

Z ekologicznym oznaczeniem łabędzia, EPD, M1 i IAC Gold.

Zgłoszenie patentu 3943466A1.

DALAPRO[®] EDGE

Gotowa masa szpachlowa o bardzo dużej zdolności wypełniania, do szpachlowania ręcznego z działaniem klejącym. Do potąceń płyt gipsowych i listew narożnikowych.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dalapro Edge jest gotową do użycia masą szpachlową do nanoszenia ręcznego z bardzo dużą zdolnością wypełniania i z działaniem klejącym, odpowiednia do gipsu i betonu. Unikalne właściwości wypełniające pozwalają uniknąć jednej procedury na łączeniach płyt gipsowych i zabezpieczeniu narożników. Dodatkowo produkt minimalnie opada z czasem. Produkt dopuszczony do stosowania na taśmie papierowej i nadaje się do użycia na zabezpieczeniach narożnych Habito, AquaBead i Levelline. Jasnoszara. Z ekologicznym oznaczeniem łabędzia

ZASTOSOWANIE

Odpowiednia do wykorzystania z użyciem taśmy papierowej. W potączeniu z taśmą do szpachlowania CertainTeed Marco Joint Tape produkt jest odpowiedni do użycia przy wyrównywaniu szczelin między płytami gipsowo-kartonowymi. Spełnia wymogi dla oznaczenia CE zgodnie z normą EN 13963. Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001. Podczas obróbki płyt gipsowo-kartonowych należy stosować się do zaleceń zgodnych z normą EN 13963.

ORGANIZACJA PRACY

Należy szpachlować ręcznie na czystych, suchych i dobrze związanych powierzchniach. Należy wypełnić masą szpachlową całą spoinę, nałożyć taśmę papierową i mocno docisnąć. Następnie szpachlować bezpośrednio nad taśmą papierową. Po wyschnięciu szpachluje się do uzyskania wymaganej obróbki powierzchni. W przypadku używania pudetka/bazooka: wymieszać przed użyciem. Temperatura: minimum +5°C. Po wyschnięciu szpachlowanej powierzchni trzeba ją zeszlifować. Należy użyć papieru ściernego o wielkości ziarna 150–220. Przy szlifowaniu zaleca się korzystanie z ochrony oczu i dróg oddechowych.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia uzależniony jest między innymi od podłoża, grubości warstwy, temperatury i wilgotności.

Karta produktu została opublikowana wyłącznie w celach doradczych. Informacje nie stanowią gwarancji, że produkt ma określone właściwości lub jest odpowiedni dla specjalnego zakresu zastosowań. Wartości te obowiązują w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszej informacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie najnowszej wersji tego arkusza danych. Kontrolę można przeprowadzić na: www.dalapro.com. Ostatnia zmiana przeprowadzona: 2023-09-13

ZUŻYCIE MATERIAŁU

Szpachlowanie szczelin między płytami gipsowo-kartonowym: około 0,3 litra/metr.

CZYSZCZENIE I ODPADY

Usunąć możliwie jak najwięcej szpachli z narzędzi przed ich czyszczeniem wodą. Pozostałej masy szpachlowej nie należy wlewać do kanalizacji, tylko oddać do lokalnej stacji utylizacji odpadów. Opróżnione opakowania trzeba oddać do punktu utylizacji.

MAGAZYNOWANIE

Masa szpachlowa jest świeżym produktem oznaczonym datą przydatności do spożycia. Nieotwarte opakowanie może być przechowywane w ciemnym miejscu w temperaturze powyżej zera przez maks. 12 miesięcy. Otworzony pojemnik należy starannie zamknąć. Więcej informacji można znaleźć na stronach: dalapro.com.

DANE TECHNICZNE

Środek wiążący: Lateks-kopolimer

Rozpuszczalnik: woda

Wypełniacz: lekka masa wypełniająca i biały dolomit

Wielkość ziarna: maks. 0,2 mm

pH: około 9

Kolor: jasnoszary

Palność: nie rozprzestrzenia ani nie podtrzymuje ognia

Opakowanie: wiadro z tworzywa sztucznego 10 litrów



Dalapro Edge 10 l pakowany jest w przystosowane do recyklingu wiadro wykonane w większości z plastiku pochodzącego z recyklingu.

