

DALAPRO[®]

HYDRO

Gotowa do użycia masa szpachlowa do nanoszenia ręcznego, z ekologicznym oznaczeniem łabędzia, do wilgotnych pomieszczeń.



Niebieska masa szpachlowa do nanoszenia ręcznego, opracowana specjalnie do pomieszczeń wilgotnych.

Zapewnia twardą i hydrofobową powierzchnię oraz doskonałe wykończenie powierzchni do dalszej obróbki.

Do powierzchni gipsowych i betonowych we wnętrzach budynków.

Duża zdolność wypełniania.

Łatwa do szlifowania, stosować papier ścierny 180–220.

Unikalna formuła klejąca do pasków papierowych i listew narożnikowych.

Z oznaczeniem środowiskowym Svanen.

DALAPRO® HYDRO

Gotowa do użycia masa szpachlowa do nanoszenia ręcznego, z oznaczeniem środowiskowym Svanen, do wilgotnych pomieszczeń.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Hydro to gotowa do użycia masa szpachlowa do nanoszenia ręcznego do pomieszczeń wilgotnych lub tam, gdzie potrzebna jest wyjątkowo trwała powierzchnia. Duża zawartość spoiwa w masie szpachlowej nadaje produktowi twardą i hydrofobową powierzchnię oraz maksymalną przyczepność do podłoża. Produkt przeznaczony jest do wypełniania spoin i szpachlowania szerokiego. Dostosowany do większości podłoży przy okazji nowej budowy lub remontu. Kolor niebieski. Z oznaczeniem środowiskowym Svanen.

ZASTOSOWANIE

Odpowiednia do wykorzystania z użyciem taśmy papierowej. W połączeniu z taśmą do szpachlowania CertainTeed Marco Joint Tape produkt jest odpowiedni do użycia przy wyrównywaniu szczelin między płytami gipsowo-kartonowymi. Spełnia wymogi dla oznaczenia CE zgodnie z normą EN 13963. Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001. Podczas obróbki płyt gipsowo-kartonowych należy stosować się do zaleceń zgodnych z normą EN 13963.

ORGANIZACJA PRACY

Należy szpachlować ręcznie na czystych, suchych i dobrze związanych powierzchniach. Temperatura: minimum +5°C. Po wyschnięciu szpachlowanej powierzchni trzeba ją zeszlifować. Należy użyć papieru ściernego o wielkości ziarna 180–220. Przy szlifowaniu zaleca się korzystanie z ochrony oczu i dróg oddechowych. Przed następnym etapem pracy należy odkurzyć. Zaszpachlowane powierzchnie powinny być zagruntowane klejem przed tapetowaniem.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia uzależniony jest między innymi od grubości warstwy, temperatury i wilgotności.

ZUŻYCIE MATERIAŁU

Szpachlowanie szczelin między płytami gipsowo-kartonowymi: około 0,3 litra/metr. Szpachlowanie szerokie o grubości warstwy 1 mm: około 1 litr/metr kwadratowy.

CZYSZCZENIE I ODPADY

Usunąć możliwie jak najwięcej szpachli z narzędzi przed ich czyszczeniem wodą. Pozostałą masę szpachlową nie należy wlewać do kanalizacji, tylko oddać do lokalnej stacji utylizacji odpadów. Opróżnione opakowania trzeba oddać do punktu utylizacji.

MAGAZYNOWANIE

Masa szpachlowa jest świeżym produktem oznaczonym datą przydatności do spożycia. Nieotwarte opakowanie może być przechowywane w ciemnym miejscu w temperaturze powyżej zera przez maks. 12 miesięcy. Otworzony pojemnik należy starannie zamknąć.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: dalapro.com.

DANE TECHNICZNE

Środek wiążący: Lateks-kopolimer

Rozpuszczalnik: woda

Wypełniacz: lekka masa wypełniająca i biały dolomit

Wielkość ziarna: maks. 0,2 mm

pH: około 9

Kolor: Niebieski

Palność: nie rozprzestrzenia ani nie podtrzymuje ognia

Förpackning: tuby 0,4 l, wiadro z tworzywa sztucznego 3 litry i 10 litrów



Dalapro Hydro 3 litry i 10 litrów pakowany jest w przystosowane do recyklingu wiadro wykonane w większości z plastiku pochodzącego z recyklingu.

