

DALAPRO[®]

LIGHTNING MAX

Enduit à projeter prêt à l'emploi, particulièrement remplissant et allégé.



Pouvoir de remplissage particulièrement élevé.

Idéal pour lisser le tissu de verre et les supports rugueux.

Convient fort bien aux rénovations.

Très souple à travailler.

Facile à poncer.

Ecolabel.



DALAPRO® LIGHTNING MAX

Enduit à projeter prêt à l'emploi, particulièrement remplissant et allégé.

INFORMATIONS PRODUIT

Dalapro Lightning Max est un enduit à projeter prêt à l'emploi, gris clair, particulièrement remplissant, avec écolabel, pour l'application sur les supports les plus courants en intérieur.

Lightning Max se travaille avec une très grande souplesse et est idéal pour les supports nécessitant un plus grand pouvoir de remplissage tels que par exemple les enduits structurés et décoratifs, les tissus de verre, le béton inégal, le béton cellulaire, etc. Lightning Max s'applique aussi sur de nombreux autres supports tels que les blocs silico-calcaires, le plâtre et les blocs de plâtre, les cimentages, les plaques de plâtre (ne pas utiliser comme remplissage de joint), les peintures pour murs et plafonds (mates et satinés) bien fixées, etc.

Cet enduit est appliqué sur les murs et les plafonds, ceci aussi bien comme première couche de lissage que comme couche de finition là où la finition finale (p.e. voile) le permet. L'application manuelle ou au rouleau est aussi possible.

INSTRUCTIONS

Dalapro Lightning Max est déjà prêt à l'emploi. Ajouter un surplus d'eau n'est pas nécessaire. Toutefois, pour la finition, il est permis de diluer l'enduit avec 3% d'eau maximum si vous désirez une consistance plus liquide.

Utiliser une machine de projection appropriée (airless ou pompe à vrille) pour l'application sur des supports

propres, secs et stables. La buse recommandée pour application airless est 0,035" ou plus (en fonction, entre autres, de la capacité de la machine, de la longueur du flexible, de la température,...).

Fixer au préalable les supports poudreux et farinants.

La température ambiante, du support et de l'enduit pendant l'application et le séchage doit être de 5°C minimum et de 30°C maximum.

L'humidité relative ne doit pas dépasser les 80 % et l'idéal serait qu'elle soit inférieure à 65 %.

Utilisez un papier de grain 220 ou plus fin pour poncer après séchage.

Nous vous recommandons de porter un masque antipoussière et des lunettes de sécurité lors du ponçage. Dépoussiérez avant l'étape suivante. Appliquez un primer avant de peindre ou de tapisser.

CONSOMMATION

1 litre/m²/mm par couche.

SECHAGE

Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation. L'enduit sèche à l'air, assurez donc une bonne ventilation et prenez les mesures adéquates en cas de forte humidité.

CONSERVATION

Protéger du gel et des rayons du soleil. L'enduit est un produit périssable, c'est pourquoi une date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois.

DONNÉES TECHNIQUES

Liant: Copolymère de latex

Solvant: Eau

Matière de charge: Dolomie blanche et matières de charge allégées

Granulométrie: Max. 0,35 mm

Densité: Env. 1.2 kg/l

pH: Env. 9

Couleur: Gris clair

Épaisseur de couche max. (humide): 0 à 6 mm localement

Inflammabilité: Ne propage ni n'alimente le feu.

Nettoyage: A l'eau

Conditionnement: Seau ou sac plastique de 15 L

Champ d'application: En intérieur

NORMES

Ce produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 15824 et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.



Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via dalapro@victoir.com. Dernière modification le 04/09/2019.