



DALAPRO[®]

LIGHTNING PREMIUM

Enduit à projeter prêt à l'emploi, blanc, polyvalent et allégé.



Haut pouvoir de remplissage.

Résultat fin et très blanc.

Polyvalent et allégé.

Enduit très agréable à travailler.

Adhérence exemplaire.

Facile à poncer.

Ecolabel.

Moins de poussière lors du ponçage.

Dalapro[®]



DALAPRO® LIGHTNING PREMIUM

Enduit à projeter prêt à l'emploi, blanc, polyvalent et allégé.

INFORMATIONS PRODUIT

Lightning Premium vous offre un résultat de haute qualité, blanc et lisse. L'enduit se travaille avec une très grande souplesse et se laisse bien poncer. Lightning Premium surclasse bien d'autres enduits à projeter en termes de pouvoir de remplissage et de facilité d'application.

Lightning Premium est de 33% plus allégé par rapport à un enduit à projeter traditionnel et adhère très bien sur de nombreux supports tels que les plaques de plâtre, les blocs silico-calcaires, le plâtre et les blocs de plâtre, les cimentages, les enduits structurés et décoratifs, les tissus de verre, le béton, le béton cellulaire, etc. L'adhérence est également très bonne sur les peintures pour murs et plafonds (mates, semi-mates et satinées) bien fixées.

L'enduit convient fort bien au remplissage des plaques de plâtre et à la pose de bandes de jointoiement en papier selon les exigences définies dans l'EN 13963.

L'enduit peut aussi être appliqué manuellement ou au rouleau.

INSTRUCTIONS

Lightning Premium est déjà prêt à l'emploi. Ajouter un surplus d'eau n'est pas nécessaire. Toutefois, pour la finition, il est permis de diluer l'enduit avec 3% d'eau maximum si vous désirez une consistance plus liquide. Utiliser une machine de projection

appropriée (airless ou pompe à vrille) pour l'application sur des supports propres, secs et stables. La buse recommandée pour application airless est 0,035" ou plus (en fonction, entre autres, de la capacité de la machine, de la longueur du flexible, de la température,...).

Fixer au préalable les supports poudreux et farinants.

La température ambiante, du support et de l'enduit pendant l'application et le séchage doit être de 5°C minimum (de préférence 10°C pour le jointoiement des plaques) et de 30°C maximum. L'humidité relative ne doit pas dépasser les 80 % et l'idéal serait qu'elle soit inférieure à 65 %. Utilisez un papier de grain 220 ou plus fin pour poncer après séchage. Nous vous recommandons de porter un masque antipoussière et des lunettes de sécurité lors du ponçage. Appliquez un primer avant de peindre ou de tapisser.

CONSOMMATION

1 litre/m²/mm par couche.
Remplissage de joints sur plaques de plâtre: environ 0,3 l/m.

SECHAGE

Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation. En cas de couches plus épaisses, de basses températures et/ou de taux d'humidité élevé, tenez

compte d'un temps de séchage plus long. L'enduit sèche à l'air, assurez donc une bonne ventilation et prenez les mesures adéquates en cas de forte humidité.

CONSERVATION

Protéger du gel et des rayons du soleil. L'enduit est un produit périssable, c'est pourquoi une date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois.

DONNÉES TECHNIQUES

Liant: Copolymère de latex
Solvant: Eau
Matière de charge: Dolomie blanche et matières de charge allégées
Granulométrie: Max. 0,15 mm
Densité: Env. 1.1 kg/l
pH: Env. 9
Couleur: Blanc
Épaisseur de couche max. (humide): 0 à 5 mm
Inflammabilité: Ne propage ni n'alimente le feu.
Nettoyage: A l'eau
Conditionnement: Seau ou sac plastique de 15 L
Champ d'application: En intérieur

NORMES

Ce produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 13963 et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.



Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via dalapro@victoir.com. Dernière modification le 04/09/2019.