

TUOTETIEDOT 

NEW FORMULA

 LIGHTWEIGHT

 BUILD BETTER

 WHITE FINISH

# DALAPRO®

## LIGHTNING PREMIUM

Valmiiksi sekoitettu valkoinen, erittäin täyttävä ruiskutasoite kipsilevyille ja betonille.



Uusi koostumus antaa entistä paremman työympäristön ja lopputuloksen.

Valmiiksi sekoitettu ruiskutasoite nyt entistä paremmalla täyttökvyllä.

Helposti työstettävä koostumus.

Sopii suuriin projekteihin.

Valkoinen väri antaa hyvän pohjan päällemaalaukselle.

Sopii paperisaumanauhan kiinnitykseen ja kipsilevyjen saumatasoitukseen.

Joutsenmerkitty.

**Dalapro®**

## DALAPRO® LIGHTNING PREMIUM

Valmiiksi sekoitettu valkoinen, erittäin täyttävä ruiskutasoite kipsilevyille ja betonille.

### TUOTETIEDOT

Dalapro Lightning Premium on valmiiksi sekoitettu ruisku-tasoite. Uusi koostumus tekee siitä helposti tasoitettavan ja entistä paremmin täyttävän. Sauma- ja ylitasoitukseen useimmilla pinnoilla, kuten kipsi, betoni ja lasikuitukangas uudisrakennuksissa ja korjauskohteissa. Erityinen koostumus helpottaa tasoitteen työstämistä. Tasoitteen väri on valkoinen, joten se toimii hyvänä maalaus pohjana vaaleille väreille. Valkoinen. Joutsenmerkitty.

### KÄYTTÖ

Soveltuu paperisaumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu myös kipsilevysaumojen tasoitukseen yhdessä CertainTeed Marco Joint Tape -tasoitusnauhan kanssa käytettynä. Täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 13963 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Kipsilevyjen käsittelyssä: noudata standardin EN 13963 mukaisia suosituksia.

### TYÖVAIHEET

Tasoita ruiskulla puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat. Lämpötila: alin +5 °C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 180–220. Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä. Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitetut pinnat on esiliimattava ennen tapetointia.

### KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

### MATERIAALIMENEKKI

Kipsilevyjen saumatasoitus: noin 0,3 litraa/metri. Ylitasoitus 1 mm kerrospaksuudella: noin 1 litraa/neliometri.

### PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään keräyspaikkaan. Täysin tyhjä pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

### SÄILYTYKSEN

Tasoite on tuoretavara, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

### TEKNISET TIEDOT

**Sideaine:** Lateksi-kopolymeeri

**Liutotin:** Vesi

**Täyteaine:** Kevytäyteaine ja valkoinen dolomiitti

**Raekoko:** Maks. 0,15 mm

**pH:** Noin 9

**Väri:** Valkoinen

**Syttyvyys:** Ei levitä eikä ylläpidä tulta

**Pakkaus:** Muovisanko 15 litraa ja muovisäkki 15 litraa l



**NEW FORMULA**



**LIGHTWEIGHT**



**BUILD BETTER**



**WHITE FINISH**

Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjä on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com).

Viimeksi muutettu 16.2.2022

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.com](http://dalapro.com)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)