

DALAPRO

LIGHTNING ROBUST

Valmisruiskutasoite pinnoille, joilta vaaditaan erityistä kovuutta ja naarmuuntumattomuutta.



Harmaa valmisruiskutasoite kipsilevyille, betonille, puhdistetuille ja aiemmin maalatuille pinnoille.

Kehitetty pinnoille, joilta vaaditaan parempaa kulutuksenkestävyyttä.

Antaa ylivoimaisen kovuuden ja naarmuuntumattomuuden.

Hyväksytty paperisaumanauhan kiinnittämiseen.

Liimavaikutuksen ansiosta paperisaumanauhat ja kulmalistat vahvistetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

DALAPRO[®] LIGHTNING ROBUST

Valmisruiskutasoite pinoille, joilta vaaditaan erityistä kovuutta ja naarmuuntumattomuutta.

TUOTETIEDOT

Dalapro Lightning Robust on harmaa valmisruiskutasoite, joka on kehitetty erityisesti ylitasoitukseen tiloissa, joissa vaaditaan paremmin kulutusta kestäviä pintoja, kuten kouluissa, sairaaloissa, käytävissä ja portaikoissa. Tuotteen kovuus minimoi pintavaurioiden riskin. Sopii kaikkiin normaaleihin seinä- ja kattopintoihin sisätiloissa. Tasoitteen kovuus minimoi pintavaurioiden vaaran. Tuote on hyväksytty myös kulmalistojen liimaukseen ja saumatasoitukseen paperisaumanauhan kanssa

KÄYTTÖ

Soveltuu paperisaumanauhan asennukseen. Yhdessä CertainTeed Marco -saumanauhan kanssa tuote soveltuu kipsilevyn saumojen täyttämiseen.

Täyttää CE-merkintävaatimukset standardin EN 13963 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Kipsilevyä käsiteltäessä: noudata standardin EN 13963 mukaisia suosituksia.

TYÖVAIHEET

Ruiskutasoite puhdistetuille, kuiville ja hyvin sidotuille pinoille. Lämpötila: vähintään +10 °C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 120–150. Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä. Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitetut pinnat on esiliimattava ennen tapetointia.

KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

MATERIAALIMENEKKI

Ylitasoitus 1 mm:n kerrospaksuudella: noin 1 litraa/neliömetri. Kipsilevyjen saumatasoitus: noin 0,3 litraa/metri. Kulmalistan liimaus noin 0,2 litraa/metri

PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineestä mahdollisimman huolellisesti ennen niiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään kierrätyskeskukseen. Täysin tyhjä pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS

Tasoite on tuoretavara, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine: Lateksi-kopolymeeri

Liutotin: Vesi

Täyteaine: Kevytäyteaine ja valkoinen dolomiitti

Raekoko: Maks. 0,2 mm

pH: Noin 9

Väri: Harmaa

Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta

Pakkaus: Muovisäkki 15 litraa



Tuotetietolomake on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjää vastaa tämän tietolomakkeen uusimman version käyttämisestä. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com. Muutettu viimeksi 20.9.2021.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com