

# DALAPRO<sup>®</sup>

# MAGNETIC

Enduit manuel prêt à l'emploi pour créer des surfaces magnétiques.



Idéal comme mur magnétique à la maison, au bureau ou dans les salles de réunion.

Enduit agréable à travailler, noir lava.

Convient pour la plupart des supports en intérieur.

Peut être peint, laqué ou tapissé tout en préservant la fonction magnétique.

Le produit ne perturbe pas le wifi ni les appareils électriques.

Pourvu de l'écolabel Svanen.



## DALAPRO® MAGNETIC

Enduit manuel magnétique, prêt à l'emploi.

### INFORMATIONS PRODUIT

Dalapro Magnetic est un enduit manuel prêt à l'emploi, noir lava, avec effet magnétique. Vous suspendez sans problème des posters, dessins, photos, etc., avec des aimants sur Dalapro Magnetic. Plus besoin de vis, d'une bande adhésive ou de punaises.

Dalapro Magnetic peut être utilisé sur les supports les plus courants tels que par exemple la fibre de verre, le béton, les plaques de plâtre, les peintures pour murs et plafonds (mates et semi-mates) bien fixées, les enduits structurés et décoratifs, le plâtre et les blocs de plâtre, les cimentages, etc.

**Conseil:** Combinez Dalapro Magnetic avec une très fine couche de Dalapro Wood Finish pour obtenir une surface très tendue. Appliquez le Wood Finish aussi mince que possible pour boucher uniquement les pores et éviter les craquelures. Finissez éventuellement avec une peinture pour tableau blanc et vous avez un tableau blanc magnétique ! Dalapro Magnetic se travaille en souple et se laisse bien poncer. Dalapro Magnetic possède également l'écolabel Nordic Swan (Svanen).

### INSTRUCTIONS

Dalapro Magnetic est déjà prêt à l'emploi. Ajouter un surplus d'eau n'est pas nécessaire. Le support doit être sec, propre, stable et normalement absorbant. Fixez au préalable les supports poudreux et farinants. La température ambiante, du support et de l'enduit pendant l'application et le séchage doit être de 5°C minimum et de 30°C maximum. L'humidité relative ne doit pas dépasser les 80 % et l'idéal serait qu'elle soit

inférieure à 65 %. Utilisez un papier de grain 220 ou plus fin pour poncer après séchage. Nous vous recommandons de porter un masque anti-poussière et des lunettes de sécurité lors du ponçage. Dépoussiérez avant l'étape suivante. Appliquez un primer avant de peindre ou de tapisser.

La surface de Magnetic ne doit pas être traitée mais ceci est bel et bien conseillé pour obtenir une surface plus durable et plus robuste. Dalapro Magnetic peut recevoir une finition avec des peintures, des laques, des vernis, un papier peint, un voile, etc., tout en conservant l'attraction magnétique.

### CONSOMMATION

1 litre/m<sup>2</sup> / mm par couche.

### EPAISSEUR DE COUCHE

Plus la couche d'enduit est épaisse, plus la force magnétique est grande. Visez une épaisseur de couche totale de 3 mm en vue d'une attraction magnétique optimale. Ceci est déjà possible à partir de 2 couches d'enduit. Pour des applications standard (une photo ou un poster, quelques feuilles de papier de photocopie, ...), vous obtenez déjà de très bons résultats avec des couches Magnetic plus minces associées à de puissants aimants (p.e. néodymium).

### SECHAGE

Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation. L'enduit sèche à l'air, assurez donc une bonne ventilation et prenez les mesures adéquates en cas de forte humidité.

### CONSERVATION

Protéger du gel et des rayons du soleil. L'enduit est un produit périssable, c'est pourquoi une date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois.

### DECHETS ET RECYCLAGE

Éliminez autant que possible l'enduit avant de nettoyer l'outil à l'eau. Ne pas déverser les restes d'enduit dans l'évacuation mais déposer auprès du service environnemental local. Vider entièrement l'emballage avant de le recycler.

### DONNÉES TECHNIQUES

**Liant:** Copolymère de latex

**Solvant:** Eau

**Matière de charge:** Dolomie blanche et matières de charges allégées

**Granulométrie:** Max. 0,35 mm

**Densité:** Env. 1,4 kg/l

**pH:** Env. 9

**Couleur:** Noir lava

**Épaisseur:** De 0 à 3 mm localement

**Inflammabilité:** Ne propage ni n'alimente le feu

**Nettoyage:** A l'eau

**Conditionnement:** Seau en plastique de 10L

**Champ d'application:** En intérieur

### NORMEN

Ce produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 15824 et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via [dalapro@victoir.com](mailto:dalapro@victoir.com). Dernière modification 28/08/2019.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.com](http://dalapro.com)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)

