

# DALAPRO<sup>®</sup>

# PREMIUM

Biała, gotowa, wszechstronna, ręczna masa szpachlowa.



Wysoka zdolność wypełniania

Konsystencja ułatwiająca pracę.

Biały kolor zapewnia dobre podłoże przy przemalowywaniu.

Odpowiednia do szpachlowania szczelin między płytami gipsowo-kartonowymi.

## DALAPRO<sup>®</sup> PREMIUM

**Biała, gotowa, wszechstronna, ręczna masa szpachlowa.**

### INFORMACJE O PRODUKCIE

Dalapro Premium jest gotową do użycia, wszechstronną masą szpachlową do nanoszenia ręcznego z dużą zdolnością wypełniania. Odpowiednia do szpachlowania punktowego, spoinowania oraz szpachlowania powierzchni. Dostosowana do większości podłoży w nowych i remontowanych budynkach. Specjalna konsystencja ułatwia pracę. Masa szpachlowa jest biała, co stanowi dobre tło do malowania w jasnych kolorach.

### ZASTOSOWANIE

Odpowiednia do wykorzystania z użyciem taśmy papierowej. W połączeniu z taśmą do szpachlowania Scanspac Joint Tape produkt jest odpowiedni do użycia przy wyrównywaniu szczelin między płytami gipsowo-kartonowymi. Spełnia wymogi dla oznaczenia CE zgodnie z normą EN 13963. Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001. Podczas obróbki płyt gipsowo-kartonowych należy stosować się do zaleceń zgodnych z normą EN 13963.

### ORGANIZACJA PRACY

Należy szpachlować ręcznie na czystych, suchych i dobrze związanych powierzchniach. Temperatura: minimum +5°C. Po wyschnięciu szpachlowanej powierzchni trzeba ją zeszlifować. Należy użyć papieru ściernego o wielkości ziarna 180–220. Przy szlifowaniu zaleca się korzystanie z ochrony oczu i dróg oddechowych. Przed następnym etapem pracy należy odkurzyć. Zaszpachlowane powierzchnie powinny być zagruntowane klejem przed tapetowaniem.

### CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia uzależniony jest między innymi od grubości warstwy, temperatury i wilgotności.

### ZUŻYCIE MATERIAŁU

Szpachlowanie szczelin między płytami gipsowo-kartonowymi: około 0,3 litra/metr. Szpachlowanie szerokie o grubości warstwy 1 mm: około 1 litr/metr kwadratowy.

### CZYSZCZENIE I ODPADY

Usunąć możliwie jak najwięcej szpachli z narzędzi przed ich czyszczeniem wodą. Pozostałej masy szpachlowej nie należy wlewać do kanalizacji, tylko oddać do lokalnej stacji utylizacji odpadów. Opróżnione opakowania trzeba oddać do punktu utylizacji.

### MAGAZYNOWANIE

Masa szpachlowa jest świeżym produktem oznaczonym datą przydatności do spożycia. Nietworzone opakowanie może być przechowywane w ciemnym miejscu w temperaturze powyżej zera przez maks. 12 miesięcy. Otworzony pojemnik należy starannie zamknąć.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: [dalapro.com](http://dalapro.com).

### DANE TECHNICZNE

**Środek wiążący:** Lateks-kopolimer

**Rozpuszczalnik:** woda

**Wypełniacz:** lekka masa wypełniająca i biały dolomit

**Wielkość ziarna:** maks. 0,15 mm

**pH:** około 9

**Kolor:** biały

**Palność:** nie rozprzestrzenia ani nie podtrzymuje ognia

**Opakowanie:** wiadro z tworzywa sztucznego 3 i 10 litrów



Dalapro Premium pakowany jest w przystosowane do recyklingu wiadro wykonane w większości z plastiku pochodzącego z recyklingu.



Karta produktu została opublikowana wyłącznie w celach doradczych. Informacje nie stanowią gwarancji, że produkt ma określone właściwości lub jest odpowiedni dla specjalnego zakresu zastosowań. Wartości te obowiązują w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszej informacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie najnowszej wersji tego arkusza danych. Kontrolę można przeprowadzić na: [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com). Ostatnia zmiana przeprowadzona: 2026-02-24.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
705 97 Glanshammar  
019-46 34 00  
[dalapro.com](http://dalapro.com)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)