

# DALAPRO<sup>®</sup>

# ROLL MAX

Gotowa do użycia masa szpachlowa przeznaczona do nanoszenia wałkiem o dużej zdolności wypełniania, z ekologicznym oznaczeniem łabędzia.



Szara masa szpachlowa do nanoszenia wałkiem o dużej zdolności wypełniania.

Odpowiednia do większości podłoży.

Dostosowana do nowych i remontowanych obiektów.

Zapewnia powierzchnię przygotowaną do malowania.

Pracę wałkiem wykonuje się szybciej.

Korzystniejsza dla kręgołupa i ramion.

Z ekologicznym oznaczeniem łabędzia.

## DALAPRO<sup>®</sup> ROLL MAX

**Gotowa do użycia masa szpachlowa przeznaczona do nanoszenia wałkiem o dużej zdolności wypełniania, z ekologicznym oznaczeniem łabędzia.**

### INFORMACJE O PRODUKCIE

Dalapro Roll Max Plus jest gotową do użycia masą szpachlową, do nanoszenia wałkiem z dużą zdolnością wypełniania. Odpowiednia do wyrównania pęknięć i mniejszych otworów oraz szpachlowania szerokiego ścian i sufitów przy okazji nowej budowy lub remontu. Oprócz oszczędności czasu nanoszenie masy szpachlowej wałkiem jest ergonomiczne, co oznacza mniejsze obciążenie ciała. Szara. Z oznaczeniem środowiskowym Svanen.

### ZASTOSOWANIE

Dostosowana do większości podłoży, zapewnia ładną powierzchnię końcową, którą można od razu malować. Spełnia wymogi dla oznaczenia CE zgodnie z normą EN 15824. Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001.

### ORGANIZACJA PRACY

Należy szpachlować wałkiem na czystych, suchych i dobrze związanych powierzchniach. Temperatura: minimum +5°C. Po wyschnięciu szpachlowanej powierzchni trzeba ją zeszlifować. Należy użyć papieru ściernego o wielkości ziarna 120–150. Przy szlifowaniu zaleca się korzystanie z ochrony oczu i dróg oddechowych. Przed następnym etapem pracy należy odkurzyć. Zaszpachlowane powierzchnie powinny być zagruntowane klejem przed tapetowaniem.

### CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia uzależniony jest między innymi od podłoża, grubości warstwy, temperatury i wilgotności.

### ZUŻYCIE MATERIAŁU

Szpachlowanie szerokie o grubości warstwy 1 mm: około 1 litr/metr kwadratowy.

### CZYSZCZENIE I ODPADY

Usunąć możliwie jak najwięcej szpachli z narzędzi przed ich czyszczeniem wodą. Pozostałej masy szpachlowej nie należy wlewać do kanalizacji, tylko oddać do lokalnej stacji utylizacji odpadów. Opróżnione opakowania trzeba oddać do punktu utylizacji.

### MAGAZYNOWANIE

Masa szpachlowa jest świeżym produktem oznaczonym datą przydatności do spożycia. Nietworzone opakowanie może być przechowywane w ciemnym miejscu w temperaturze powyżej zera przez maks. 12 miesięcy. Otworzony pojemnik należy starannie zamknąć. Więcej informacji można znaleźć na stronach: dalapro.com.

### DANE TECHNICZNE

**Środek wiążący:** Lateks-kopolimer

**Rozpuszczalnik:** woda

**Wypełniacz:** lekka masa wypełniająca i biały dolomit

**Wielkość ziarna:** maks. 0,35 mm

**pH:** około 9

**Kolor:** szary

**Palność:** nie rozprzestrzenia ani nie podtrzymuje ognia

**Opakowanie:** wiadro z tworzywa sztucznego 12 litrów



Dalapro Roll Max 12 l jest pakowana w wiadra wykonane z tworzywa sztucznego, które w 100% nadają się do recyklingu i składają się co najmniej z 90% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.



Karta produktu została opublikowana wyłącznie w celach doradczych. Informacje nie stanowią gwarancji, że produkt ma określone właściwości lub jest odpowiedni dla specjalnego zakresu zastosowań. Wartości te obowiązują w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszej informacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie najnowszej wersji tego arkusza danych. Kontrolę można przeprowadzić na: [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com).

Ostatnia zmiana przeprowadzona: 2022-02-27

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.de](http://dalapro.de)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)