

DALAPRO[®]

S

Enduit à projeter prêt à l'emploi, blanc, à base de marbre de dolomie.



- Nouvelle formule – caractéristiques du produit améliorées.
 - Bonne capacité de remplissage.
 - Qualité constante et performances stables.
- Adapté aux surfaces murales et plafonds à l'intérieur.
- Pour le lissage décoratif et la décoration par motifs.
 - Pour les grands projets.
- Label Cygne Blanc, certifié EPD et IAC Gold.



DALAPRO® S

Enduit à projeter prêt à l'emploi, blanc, à base de marbre de dolomie.

INFORMATIONS PRODUIT

Dalapro S est un enduit à projeter prêt à l'emploi à base de marbre de dolomie fin et blanc. Dalapro S s'utilise en intérieur aussi bien pour un enduisage lisse que pour la projection d'une structure décorative.

L'enduit est idéal pour le lissage avancé de divers supports tels que les plaques de plâtre, les blocs silico-calcaires, le plâtre et les blocs de plâtre, les cimentages, les enduits structurés et décoratifs, les tissus de verre, le béton, le béton cellulaire, etc.

L'adhérence est également très bonne sur les peintures pour murs et plafonds mates bien fixées.

D'autres enduits Dalapro sont aussi disponibles pour des supports avec degrés de brillance plus élevés.

L'enduit est perméable à la vapeur et bien ponçable.

Label Cygne Blanc.

INSTRUCTIONS

Dalapro S est déjà prêt à l'emploi. Ajouter un surplus d'eau n'est pas nécessaire. Toutefois, pour la finition, il est permis de diluer l'enduit avec 3% d'eau maximum si vous désirez une consistance plus liquide.

Utiliser une machine de projection appropriée (airless ou pompe à vrille) pour l'application sur des supports propres, secs et stables. La buse recommandée pour application airless

est 0,035" ou plus (en fonction, entre autres, de la capacité de la machine, de la longueur du flexible, de la température,...).

Choisissez p.e. Dalapro Airless S ou Breplasta Spritzspachtel Fein si vous disposez d'une machine airless plutôt légère ou si vous désirez brancher de plus grandes longueurs de flexible.

Fixer au préalable les supports poudreux et farinants.

La température ambiante, du support et de l'enduit pendant l'application et le séchage doit être de 5°C minimum (de préférence 10°C pour le jointoiment des plaques) et de 30°C maximum. L'humidité relative ne doit pas dépasser les 80 % et l'idéal serait qu'elle soit inférieure à 65 %.

Utilisez un papier de grain 220 ou plus fin pour poncer après séchage. Nous vous recommandons de porter un masque antipoussière et des lunettes de sécurité lors du ponçage. Dépoussiérez avant l'étape suivante. Appliquez un primer avant de peindre ou de tapisser.

CONSUMMATION

1 litre/m²/mm par couche.

SECHAGE

Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation. Tenez compte qu'en cas de couches plus épaisses, de basses températures et/ou de taux d'humidité

élevé, le temps de séchage est plus long. L'enduit sèche à l'air, assurez donc une bonne ventilation et prenez les mesures adéquates en cas de forte humidité.

CONSERVATION

Protéger du gel et des rayons du soleil. L'enduit est un produit périssable c'est pourquoi une date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois.

DONNÉES TECHNIQUES

Liant: Copolymère de latex

Solvant: Eau

Matière de charge: Dolomie blanche

Granulométrie: Max. 0,3 mm

Densité: Env. 1.8 kg/l

pH: Env. 9

Couleur: blanc

Épaisseur de couche max. (humide): 0 à 3 mm à la fois

Inflammabilité: Ne propage ni n'alimente le feu.

Nettoyage: A l'eau

Conditionnement: sac plastique de 15 L

Champ d'application: en intérieur

NORMES

Ce produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 15824 et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.



Dalapro S est emballé dans un sac en plastique fabriqué en 30 % de plastique recyclé.



Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via dalapro@victoir.com. Dernière modification le 15/04/2026

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com