

# DALAPRO<sup>®</sup>

# BASE-COAT

Valmiiksi sekoitettu ruiskutasoite seinille, joiden on kestävä kovaa kulutusta.



Valkoinen ruiskutasoite, joka antaa kovan ja naarmuuntumattoman pinnan.

Mattaviimeistely.

Kipsilevyille, betonille ja rappauksille sisätiloissa.

Levitetään ilman jälkitasoitusta.

## DALAPRO<sup>®</sup> BASE-COAT

Valmiiksi sekoitettu ruiskutasoite seinille, joiden on kestävä kovaa kulutusta.

### TUOTETIEDOT

Dalapro Base-Coat on valmiiksi sekoitettu valkoinen ruiskutasoite, joka antaa ylivoimaisen kovuuden ja naarmuuntumattomuuden. Tuote on suunniteltu tiivistämään pinta valkoisella mattaviimeistelyllä ja varmistamaan tasainen imeytyminen. Ei näkyviä ja kiiltäviä saumoja. Dalapro Base-Coat tarjoaa erinomaisen pohjan lisäpintäkäsittelyille, kuten maalaamiselle ja tapetoinnille ilman hiontaa ja muita lisäkäsittelyjä. Ainutlaatuinen koostumus korvaa kipsilevyjen ja sisätilojen muiden alustojen ylitasoituksen. Levitetään maali- tai tasoiteruiskulla. Suositellaan pinnoille, joiden on kestävä kovaa kulutusta, esim. portait, koulut, sairaalat.

### KÄYTTÖ

Tuote täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 15824 mukaisesti ja on valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

### TYÖVAIHEET

Dalapro Base-Coat levitetään hiotulle, pölyttömälle ja kuivalle pinnalle maali- tai tasoiteruiskulla. Tuote levitetään samalla tavalla kuin maali tai ylitasoituksena eli koko pinnalle. Kerrospaksuuden on oltava 300–350 mm parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Suosittelemme kooltaan 5/21–5/25 matalapainesuutinta, jonka työpaine on 120–140 bar. Koneen paine voi vaihdella käytettävän koneen mukaan. Varmista hyvä ruiskutuskuviot ennen levityksen aloittamista. Pinnan mahdolliset epätasaisuudet voidaan hioa kuivumisen jälkeen. Käytä hiomapaperia 180–220, jos hionta on tarpeen. Käytä tarvittavia suojavarusteita tuotetta levitettäessä ja hiottaessa. **Huomautus:** Ennen Dalapro Base-Coat levittämistä kipsilevyt on viimeisteltävä nauha-, täyttö- ja viimeistelystandardin mukaisesti.

### KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu mm. alustasta, kerrospaksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

### MATERIAALIMENEKKI

Kerrospaksuus 300–350 mm, noin 0,3 litraa/m<sup>2</sup>.

### PUHDISTAMINEN JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen niiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään kierrätyskeskukseen. Täysin tyhjt pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

### SÄILYTYS

Tasoite on tuotettava, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

### TEKNISET TIEDOT

**Sideaine:** Lateksi-kopolymeeri

**Liutin:** Vesi

**Täyteaine:** Valkoinen dolomiitti

**Raekoko:** Maks. 0,03 mm

**pH:** Noin 9

**Väri:** Valkoinen

**Tiheys:** 1,80 kg/litraa

**Syttyvyys:** Ei levitä eikä ylläpidä tulta

**Pakkaus:** Muovisanko 14 litraa



Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjä on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com). Viimeksi muutettu 06.3.2023