

# DALAPRO<sup>®</sup>

## JOINT

Valmiiksi sekoitettu käsitasoite liimavaikutuksella.  
Saumoihin ja kulmiin.



Valmiiksi sekoitettu vaaleanharmaa käsitasoite kipsisaumoille ja kulmalistoille.

Liimavaikutuksen ansiosta paperisaumanauhat  
ja kulmalistat vahvistetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Kipsilevyille ja betonille.

Hyväksytty paperisaumanauhan kiinnittämiseen.

Joutsenmerkitty.

## DALAPRO<sup>®</sup> JOINT

**Valmiiksi sekoitettu käsitasoite liimavaikutuksella. Saumoihin ja kulmiin.**

### TUOTETIEDOT

Dalapro Joint on valmiiksi sekoitettu käsitasoite liimavai-  
kutuksella. Se on tarkoitettu etenkin paperisaumanauhalla  
vahvistettavien saumojen tasoittamiseen sekä kipsilevy-  
tai betoniseiniä kulmien vahvistamiseen sisätiloissa.  
Vaaleanharmaa. Joutsenmerkitty.

### KÄYTTÖ

Soveltuu paperisaumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu  
myös kipsilevysaumojen tasoitukseen yhdessä CertainTeed  
Marco Joint Tape -tasoitusnauhan kanssa käytettynä.  
Täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 13963  
mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001  
mukaisesti. Kipsilevyjen käsittelyssä: noudata standardin  
EN 13963 mukaisia suosituksia.

### TYÖVAIHEET

Tasoita käsin puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat.  
Lämpötila: alin +5 °C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se  
hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 120–150.  
Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä.  
Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitetut pinnat on  
esiliimattava ennen tapetointia.

### KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen  
paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

### MATERIAALIMENEKKI

Kipsilevyjen saumatasoitus: noin 0,3 litraa/metri.

### PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huol-  
lallisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä. Tasoi-  
tejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava  
lähimpään keräyspaikkaan. Täysin tyhjä pakkaukset  
voidaan toimittaa kierrätykseen.

### SÄILYTYS

Tasoite on tuoretavara, jolla on viimeinen käyttöpäivä.  
Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja  
jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu  
purkki on suljettava tiiviisti.

Lisätietoja on osoitteessa [dalapro.com](http://dalapro.com).

### TEKNISET TIEDOT

**Sideaine:** Lateksi-kopolymeeri

**Liutotin:** Vesi

**Täyteaine:** Kevytäyteaine ja valkoinen dolomiitti

**Raekoko:** Maks. 0,15 mm

**pH:** Noin 9

**Väri:** Vaaleanharmaa

**Syttyvyys:** Ei levitä eikä ylläpidä tulta

**Pakkaus:** Muovisanko 3 ja 10 litraa



Dalapro Joint on pakattu  
kierrätettävään sarkoon, joka  
on pääosin kierrätysmuovia.



Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjän on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com). Viimeksi muutettu 05.10.2023

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.com](http://dalapro.com)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)