

DALAPRO[®]

ROLL JOINT

Valmiiksi sekoitettu telatasoite liimavaikutuksella.
Saumoihin ja kulmiin.



Valmiiksi sekoitettu, vaaleanharmaa telatasoite kipsisaumoille ja kulmalistoille.

Liimavaikutuksen ansiosta paperisaumanauhat
ja kulmalistat vahvistetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Kipsilevyille ja betonille.

Telatasoite säästää aikaa sekä selkää ja hartioita.

Hyväksytty paperisaumanauhan kiinnittämiseen.

Joutsenmerkitty.

DALAPRO® ROLL JOINT

Valmiiksi sekoitettu telatasoite liimavaikutuksella. Saumoihin ja kulmiin.

TUOTETIEDOT

Dalapro Roll Joint on valmiiksi sekoitettu telatasoite liimavaikutuksella. Se on tarkoitettu etenkin paperisaumanauhalla vahvistettavien saumojen tasoittamiseen sekä kipsilevy- tai betoniseinien kulmien vahvistamiseen sisätiloissa. Ajan säästämisen lisäksi tasoitteen levittäminen telalla on myös ergonomista, mikä vähentää kehon rasittumista. Vaaleanharmaa. Joutsenmerkitty.

KÄYTTÖ

Soveltuu paperisaumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu myös kipsilevysaumojen tasoitukseen yhdessä CertainTeed Marco Joint Tape -tasoitusnauhan kanssa käytettynä. Täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 13963 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Kipsilevyjen käsittelyssä: noudata standardin EN 13963 mukaisia suosituksia.

TYÖVAIHEET

Tasoita telalla puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat. Lämpötila: alin +5°C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 120–150. Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä. Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitetut pinnat on esiliimattava ennen tapetointia.

KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

MATERIAALIMENEKKI

Kipsilevyjen saumatasoitus: noin 0,3 litraa/metri.

PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään keräyspaikkaan. Täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS

Tasoite on tuotettava, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti.

Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine: Lateksi-kopolymeeri

Liutotin: Vesi

Täyteaine: Kevyttyyteaine ja valkoinen dolomiitti

Raekoko: Maks. 0,15 mm

pH: Noin 9

Väri: Vaaleanharmaa

Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta

Pakkaus: Muovisanko 12 litraa



Dalapro Roll Joint on pakattu kierrätettävään sarkoon, joka on pääosin kierrätysmuovia.



Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjällä on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com.

Viimeksi muutettu 05.10.2023

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com