

DALAPRO[®]

WOOD FINISH PLUS

Superfijne, sneldrogende witte afwerkplamuur met ecolabel.



Extreem fijn en strak eindresultaat.

Zeer soepel verwerkbaar.

Gladde afwerking zoals vette lakplamuur.

Sneldrogend.

Ideaal als ondergrond voor lakverf.

Goed schuurbaar.

EPD en M1.



DALAPRO® WOOD FINISH PLUS

Superfijne, sneldrogende witte afwerkplamuur.

PRODUCTINFORMATIE

Dalapro Wood Finish Plus is een zéér fijne, witte, vette kant-en-klare handplamuur op basis van fijnge-malen dolomietmarmor.

Met Dalapro Wood Finish Plus bekomt u een uiterst fijn en glad resultaat. Dalapro Wood Finish Plus is specifiek ontwikkeld voor het plamuren en het wegwerken van kleine oneffenheden, krassen en nerven op houten en metalen ondergronden binnenshuis zoals kozijnen, deuren, MDF, enz. Het strakke en harde oppervlak van Wood Finish Plus biedt een prima, voldoende zuigende ondergrond voor uw fijne afwerkklagen. Dalapro Wood Finish Plus is een perfecte ondergrond voor afwerking met lakverf. Dalapro Wood Finish Plus kan ook geplaatst worden op de meest gebruikelijke ondergronden binnenshuis zoals gipsplaat, gips, bestaande plamuren, beton, goed vastzittende wand- en plafondverven (mat en satijn), enz.

INSTRUCTIES

Dalapro Wood Finish Plus is reeds gebruiksklaar. Toevoegen van extra water is niet nodig. Het is echter wel toegestaan de plamuur met max 3% water te verdunnen als u liever met een dunnere consistentie werkt.

De ondergrond dient droog, proper, stabiel en voldoende zuigend te zijn. Poederende of zanderige ondergronden vooraf fixeren. Houten en metalen ondergronden vooraf gronderen.

Temperatuur van de ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie en droging dient minstens 5°C en max 30°C te zijn. De relatieve vochtigheid bedraagt max 80% en is bij voorkeur zelfs lager dan 65%.

Gebruik schuurpapier korrel 320 of fijner om de plamuur na droging te schuren. Wij raden aan een stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Primer de plamuurlaag alvorens te schilderen of te behangen.

VERBRUIK

0.5 liter/m² bij 0.5mm laagdikte.

DROOGTIJD

Dalapro Wood Finish Plus is sneldrogend. Meerdere lagen op één dag zijn mogelijk. Een laag van 0.5mm is doorgaans schuurbaar na 1 uur. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. De plamuur is luchtdrogend; zorg dus voor een goede ventilatie en neem maatregelen bij hoge luchtvochtigheid.

OPSLAG

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een productiedatum vermeld. Ongeopende verpakkingen zijn 12 maanden houdbaar.

AFVAL EN RECYCLAGE

Verwijder zo veel mogelijk plamuur voordat u het gereedschap schoonmaakt met water. Plamuurresten niet in de afvoer gieten, maar bij de plaatselijke milieudienst inleveren. De verpakking volledig leeg maken alvorens te recycleren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Latex copolymeer

Oplosmiddel: Water

Vulmiddel: Witte dolomiet

Korrelgrootte: Max: 0,03 mm

Soortelijk gewicht: ca 1.8 kg/l

pH: Ca: 9

Kleur: Wit

Max laagdikte (nat): 0 tot 1mm

Brandbaarheid: Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.

Reinigen: Met water

Verpakking: Tubes van 0.2L en 0.4L, plastic emmer van 3L

Toepassingsbereik: Binnen

NORMEN

Het product voldoet aan de CE-markeringsvereisten in overeenkomst met EN 15824 en bij de vervaardiging worden de normen ISO 9001 en ISO 14001 nageleefd.



Dalapro Wood Finish 3L is verpakt in een recyclebare emmer die voor het grootste gedeelte bestaat uit gerecycled plastic.



Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren via dalapro@weber-belgium.be. Laatste gewijzigd op 06/04/2026

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com