

DALAPRO[®]

DM60

Monikäyttöinen korjaustasoite betonille, kipsilevyille,
kangaspinnoille, remontointiin jne.



Monikäyttöinen valkoinen jauhetasoite.

Noin 60 minuutin työstöaika.

Muotovakaa, ei kutistu eikä halkeile.

Sopii sisätilojen seinä- ja kattopinnoille.

Sopii uudisrakennus- ja korjauskohteisiin.

DALAPRO® DM60

Monikäyttöinen korjaustasoite betonille, kipsilevyille, kangaspinnoille, remontointiin jne.

TUOTETIEDOT

Dalapro DM60 on valkoinen jauhetasoite korjaamiseen ja hienoon tasoittamiseen kaikille tavallisille sisätilojen seinä- ja kattopinnoille. Jauhe on helppo sekoittaa tasaiseksi seokseksi, ja sillä on ihanteellinen kuivumisaika (noin 60 minuuttia). Töihin isoilla pinnoilla. Tuote soveltuu sekä remontointiin että uudisrakentamiseen.

KÄYTTÖ

Soveltuu paperisaumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu myös kipsilevysaumojen tasoitukseen yhdessä CertainTeed Marco Joint Tape -tasoitusnauhan kanssa käytettynä. Täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 13963 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Kipsilevyjen käsittelyssä: noudata standardin EN 13963 mukaisia suosituksia.

TYÖVAIHEET

Tasoita käsin puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat. Lämpötila: alin +5 °C. Voimakkaasti imevä alusta on pohjustettava ennen tasoitusta. Kokeile tasoitetta rajoitetulla alueella varmistaaksesi sen hyvän tarttuvuuden alustaan. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 100–120.

Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä. Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitetut pinnat on esiliimattava ennen tapetointia.

MATERIAALIMENEKKI

Noin 0,9 kg/m² 1 mm:n kerrospaksuudella.

KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään keräyspaikkaan. Täysin tyhjä pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS

Tasoite on tuotettava, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine: Polymeerivahvisteinen kipsi

Sekoitus: 1 osa vettä, 2 osaa jauhetta. Sekoita haluttuun koostumukseen.

Suosittelun kerrospaksuus: 1–50 mm

Avoim aika/ työstöaika: Noin 60 minuuttia

Täyttyvyys: Korkea, kutistuu minimaalisesti

Väri: Valkoinen

Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta

Pakkaus: Paperisäkki 12,5 kg



Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjä on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com.

Viimeksi muutettu 19.6.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com