

DALAPRO[®]

LIGHTNING MAX

Joutsenmerkitty, valmiiksi sekoitettu ruiskutasoite korkealla täyttökyyllä.



Harmaa, erittäin täyttävä ruiskutasoite.

Sopii useimmille alustoille.

Sopii sekä uudisrakennus- että korjauskohteisiin.

Antaa maalattavan pinnan.

Suositteluaan isompiin töihin.

Joutsenmerkitty.

DALAPRO® LIGHTNING MAX

Joutsenmerkitty, valmiiksi sekoitettu ruiskutasoite korkealla täyttökvyllä.

TUOTETIEDOT

Dalapro Lightning Max on joutsenmerkitty, valmiiksi sekoitettu ja erittäin täyttävä harmaa karkea ruiskutasoite seinien ja kattopintojen kaikille yleisille alustoille sisätiloissa. Dalapro Lightning Max sopii erinomaisesti, kun tarvitaan erittäin täyttävää tasoitetta. Tuote sopii sekä täyttö- että ylitasoitukseen uudisrakennus- ja korjauskohteissa.

Tuote täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 15824 mukaisesti ja on valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Työvälineet pestään vedellä.

Työvälineet pestään vedellä. Suuret jätemäärät toimitetaan normaalin jätteen tapaan kunnalliseen jätekeskukseen. Pakkauksen muovi on kierrätettävää ja siksi se on toimittava paikalliseen kierrätyskeskukseen.

TYÖNKULKU

Tasoite levitetään ruiskulla tai telalla puhdistetuille, kuiville ja hyvin kiinnitetyille pinnoille vähintään +5 °C lämpötilassa. Pinta hiotaan tasoitteen kuivuttua. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 100–120. Hiottaessa suositellaan silmien- ja hengityssuojaimien käyttöä. Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitetut pinnat on esiliimattava ennen tapetointia.

KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

MATERIAALIMENEKKI

Ylitasoitus 1 mm kerrospaksuudella: noin 1 litra/neliometri.

PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään keräyspaikkaan. Täysin tyhjat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS

Tasoite on tuoretavara, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine: Lateksi-kopolymeeri

Liutotin: Vesi

Täyteaine: Kevyttäyteaine ja valkoinen dolomiitti

Raekoko: Maks. 0,35 mm

pH: Noin 9

Väri: Harmaa

Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta

Pakkaus: Muovisanko 15 litraa ja muovisäkki 15 litraa



Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjä on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com.

Viimeksi muutettu 19.2.2019