

TUOTETIEDOT 

NEW FORMULA



EASY TO SAND AND CLEAN



BUILD BETTER



LESS BLISTERS

# DALAPRO<sup>®</sup>

# MAX PLUS

Valmiiksi sekoitettu, erittäin täyttävä käsitasoite seinille ja katoille.



Uusi koostumus antaa entistä paremman työympäristön ja lopputuloksen.

Valmiiksi sekoitettu harmaa käsitasoite erittäin korkealla täyttökyyvällä.

Osa- ja ylitasoitukseen useimmilla alustoilla.

Minimoi kuplimisvaaran imemättömillä pinnoilla.

Antaa hienon pinnan, joka on heti päällemaalattavissa.

Joutsenmerkitty.

**Dalapro<sup>®</sup>**

## DALAPRO® MAX PLUS

Valmiiksi sekoitettu, erittäin täyttävä käsitasoite.

### TUOTETIEDOT

Dalapro Max Plus on valmiiksi sekoitettu käsitasoite erinomaisella täyttökyyllä. Uusi koostumus tekee tasoitteesta helpon hioa ja puhdistaa. Erittäin vähäinen kuplomisvaara imemättömillä pinnoilla. Sopii seinien ja kattojen osa- ja ylitasoitukseen uudisrakennuksissa tai korjauskohteissa. Harmaa. Joutsenmerkitty.

### KÄYTTÖ

Tasoite sopii useimmille alustoille ja antaa hienon pinnan, joka on heti päällemaalattavissa. Täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 15824 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

### TYÖVAIHEET

Tasoita käsin puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat. Lämpötila: alin +5 °C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 120-180. Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä. Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitettujen pintojen on esiliimattava ennen tapetointia.

### KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

### MATERIAALIMENEKKI

Ylitasoitus 1 mm kerrospaksuudella: noin 1 litra/neliometri.

### PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään keräyspaikkaan. Täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

### SÄILYTYS

Tasoite on tuoretavara, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

### TEKNISET TIEDOT

**Sideaine:** Lateksi-kopolymeeri

**Liutotin:** Vesi

**Täyteaine:** Kevyttyyteaine ja valkoinen dolomiitti

**Raekoko:** Maks. 0,35 mm

**pH:** Noin 9

**Väri:** Harmaa

**Syttyvyys:** Ei levitä eikä ylläpidä tulta

**Pakkaus:** Muovisanko 3 ja 10 litraa



**NEW FORMULA**



**EASY TO SAND AND CLEAN**



**BUILD BETTER**



**LESS BLISTERS**

Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjä on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com).

Viimeksi muutettu 19.2.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.com](http://dalapro.com)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)