

# DALAPRO<sup>®</sup>

## DM20

Enduit en poudre à séchage rapide, indéformable et renforcé de fibres.



Résultat final blanc et lisse.

Très peu de retrait.

Épaisseur de couche 1 - 50 mm.

Convient fort bien aux réparations.

Renforcé en fibres.

Facile à poncer.



## DALAPRO® DM20

Enduit en poudre à séchage rapide, indéformable et renforcé de fibres .

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Dalapro DM20 est un enduit blanc, renforcé en fibres, pour des petites réparations.

L'enduit permet un temps ouvert d'environ 15 à 20 minutes et offre un pouvoir de remplissage très élevé. DM20 ne se rétracte pas, ne s'affaisse pas et peut facilement s'appliquer en couches épaisses sur plusieurs centimètres.

### CONSOMMATION

Lissage: env. 900 gr/m<sup>2</sup>/mm.

### CONSIGNES D'APPLICATION ET DE MELANGE

Respectez les consignes suivantes afin d'obtenir les propriétés optimales de mise en œuvre.

- 1/ Saupoudrez 2 mesures de poudre dans 1 mesure d'eau propre.
- 2/ Laissez reposer 3 minutes avant de mélanger.
- 3/ Mélangez en une seule opération jusqu'à obtenir une masse homogène.
- 4/ Vous pouvez maintenant travailler l'enduit de façon agréable pendant environ 15 minutes.

Si vous utilisez DM20 uniquement pour remplir en couches épaisses, vous pouvez ajouter un peu moins d'eau le cas échéant. L'enduit peut alors être appliqué encore plus épais et séchera encore un peu plus vite.

### APPLICATION

DM20 est appliqué sur les murs et les

plafonds comme enduit de réparation ou produit d'égalisation ou de lissage. Les supports appropriés sont les surfaces intérieures les plus courantes telles que le plâtre, les blocs de plâtre, les plaques de plâtre, le béton, le béton cellulaire, les blocs silico-calcaire, les supports peints stables et sains (mats) existants, les cimentages, les structures décoratives, etc...

Lors du jointolement, des plaques de plâtre, la bande d'armature en papier doit être collée dans l'enduit encore humide. Le DM20 peut sécher trop rapidement. Nous recommandons alors le DM40 ou le DM60 pour coller la bande d'armature de papier dans les joints des plaques de plâtre.

### PRÉTRAITEMENT/POST-TRAITEMENT

La surface doit être sèche, stable et exempte de poussières et de saleté. Sur des surfaces poudreuses ou sableuses, d'abord appliquer un fixateur. Sur supports fermés, non absorbants, appliquer un primer.

Température du support, de l'environnement et de l'enduit durant l'application et le séchage : min 5°C et max 30°C.

Après séchage, l'enduit est uniformément blanc et peut être poncé (granulométrie de 180-220 ou plus fin) et fini. Nous conseillons de porter un masque et des lunettes de sécurité lors du ponçage. Dépoussiérez avant l'étape suivante. Appliquez un primer sur la couche d'enduit avant de tapisser.

### SÉCHAGE

Le temps de séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de l'humidité de l'air et de la ventilation. Assurez donc une bonne ventilation et prenez des mesures en cas de forte humidité.

### CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel. Les emballages non entamés peuvent être conservés pendant 12 mois à compter de la date de production. Bien refermer les emballages ouverts.

### DONNÉES TECHNIQUES

**Forme:** Poudre

**Couleur:** Blanc

**Capacité de remplissage:** 1 à 50 mm

**Réaction au feu:** A1, ignifuge

**Nettoyage:** À l'eau

**Temps ouvert:** 15 à 20 minutes

**Conditionnement:** Sac de 5 kg

**Palette:** 180 sacs de 5 kg (= 900kg)

**Domaine d'application:** Intérieur

### NORMES

Le produit est conforme aux normes EN 13963 et EN 13279-1.

Dans la fabrication du produit, les normes ISO 9001 et ISO 14001 ont été respectées.



Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via [dalapro@victoir.com](mailto:dalapro@victoir.com). Dernière modification 12/09/2019.