

DALAPRO[®]

HYDRO

Enduit manuel prêt à l'emploi spécial pour pièces humides.



Enduit teinté en bleu, spécial pour l'utilisation dans les pièces humides.

Solide surface ayant une résistance à l'eau accrue.

Très bonne adhérence.

Finition finale fine.

Adapté au remplissage, au jontoisement et à la finition.



DALAPRO® HYDRO

Enduit manuel prêt à l'emploi spécial pour pièces humides.

INFORMATIONS PRODUIT

Dalapro Hydro est un enduit manuel prêt à l'emploi, spécialement conçu pour l'utilisation dans les pièces humides intérieures. Dalapro Hydro satisfait aux exigences de l'enduisage des pièces humides selon les spécifications suédoises Hus Ama et offre une résistance à l'eau accrue, une adhérence supplémentaire et une surface plus solide et plus dure mais encore bien ponçable.

Dalapro Hydro est idéal pour la finition de divers supports tels que les plaques de plâtre, les blocs silico-calcaire, le plâtre et les blocs de plâtre, les cimentages, les enduits structurés et décoratifs, les tissus de verre, le béton, le béton cellulaire, etc.

L'adhérence est aussi très bonne sur les peintures pour murs et plafonds (mates, satinées et semi-brillantes) bien fixées.

L'enduit est adapté au jointoiement et à la finition des plaques de plâtre selon les exigences fixées dans l'EN 13963. Dalapro Hydro peut être utilisé pour poser une bande de jointoiement en papier.

INSTRUCTIONS

Dalapro Hydro est déjà prêt à l'emploi. Ajouter un surplus d'eau n'est pas nécessaire. Toutefois, pour la finition, il est permis de diluer l'enduit avec 3% d'eau maximum si vous désirez une consistance plus fine.

Fixez au préalable les supports poudreux et farinants.

La température ambiante, du support et de l'enduit pendant l'application et le séchage doit être de 5°C minimum (de préférence 10°C pour le jointoiement des plaques) et de 30°C maximum. L'humidité relative ne doit pas dépasser les 80 % et l'idéal serait qu'elle soit inférieure à 65 %.

Utilisez un papier de grain 220 ou plus fin pour poncer après séchage.

Nous vous recommandons de porter un masque antipoussière et des lunettes de sécurité lors du ponçage. Dépoussiérez avant l'étape suivante. Appliquez un primer avant de peindre ou de tapisser.

CONSOMMATION

1 litre/m²/mm par couche.
Remplissage de joints sur plaques de plâtre: environ 0,3 l/m.

SECHAGE

Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation. L'enduit sèche à l'air, assurez donc une bonne ventilation et prenez les mesures adéquates en cas de forte humidité.

CONSERVATION

Protéger du gel et des rayons du soleil. L'enduit est un produit périssable, c'est pourquoi une date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage.

Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois.

DECHETS ET RECYCLAGE

Éliminez autant que possible l'enduit avant de nettoyer l'outil à l'eau. Ne pas déverser les restes d'enduit dans l'évacuation mais déposer auprès du service environnemental local. Vider entièrement l'emballage avant de le recycler.

DONNÉES TECHNIQUES

Liant: Copolymère de latex

Solvant: Eau

Matière de charge: Dolomie blanche et microsphères

Granulométrie: Max. 0,2 mm

Densité: Env. 1.0 kg/l

pH: Env. 9

Couleur: Gris bleu

Épaisseur de couche max. (humide): 0 à 3 mm

Inflammabilité: Ne propage ni n'alimente le feu

Nettoyage: À l'eau

Conditionnement: Tube de 0.4L, seau en plastique de 3L et 10L

Champ d'application: Intérieur / espaces humides à l'intérieur

NORMES

Le produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 13963 et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.



Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via dalapro@victoir.com. Dernière modification 02/03/2021.