

DALAPRO[®]

FINE

Kant-en-klare, witte handplamuur voor nieuwbouw en renovatie



Kant-en-klare witte afwerkplamuur

Strak en wit eindresultaat

Lichter in gewicht dan traditionele afwerkplamuren

Goed schuurbaar



DALAPRO® FINE

Kant-en-klare, witte handplamuur voor nieuwbouw en renovatie

PRODUCTINFORMATIE

Dalapro Fine is een fijne, witte kant-en-klare handplamuur op basis van fijn gemalen dolomietmarmor en lichtgewicht vulstoffen.

Dalapro Fine kan worden gebruikt als afwerkplamuur op vele ondergronden binnenshuis.

De plamuur is ideaal voor het plamuren en volvlakig afwerken van diverse ondergronden zoals reeds gevoegde gipsplaten, gips en gipsblokken, bestaande pleisters en cementeringen, beton, enz.

Ook op goed vastzittende matte en licht gesatineerde wand- en plafondverven is er een zeer goede hechting.

INSTRUCTIES

Dalapro Fine is reeds gebruiksklaar. Toevoegen van extra water is niet nodig. Het is echter wel toegestaan de plamuur met max 3% water te verdunnen als u liever met een dunnere consistentie werkt.

Poederende of zanderige ondergronden vooraf fixeren.

Temperatuur van de ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie en droging dient minstens 5°C en max 30°C te zijn.

De relatieve vochtigheid bedraagt max 80% en is bij voorkeur zelfs lager dan 65%.

Gebruik schuurpapier korrel 220 of fijner om de plamuur na droging te schuren.

Wij raden aan een stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling.

Primer de plamuurlaag alvorens te schilderen of te behangen.

VERBRUIK

1 liter/m² bij 1 mm laagdikte

DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. De plamuur is luchtdrogend; zorg dus voor een goede ventilatie en neem maatregelen bij hoge luchtvochtigheid.

OPSLAG

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een houdbaarheidsdatum vermeld. Ongeopende verpakkingen zijn 12 maanden houdbaar.

AFVAL EN RECYCLAGE

Verwijder zo veel mogelijk plamuur voordat u het gereedschap schoonmaakt met water. Plamuurresten niet in de afvoer gieten, maar bij de plaatselijke milieudienst inleveren. De verpakking volledig leeg maken alvorens te recyclen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Latex copolymeer

Oplosmiddel: Water

Vulmiddel: Witte dolomiet

Korrelgrootte: Max: 0,15 mm

Soortelijk gewicht: ca 1,35 kg/l

pH: Ca: 9

Kleur: wit

Max laagdikte (nat): 0 tot 3 mm

Brandbaarheid: Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.

Reinigen: Met water

Verpakking: Tube van 0,4 l en plastic emmer van 3 l en 10 l

Toepassingsbereik: Binnen

NORMEN

Het product voldoet aan de CE-markeringseisen in overeenkomst met EN 15824 en bij de vervaardiging worden de normen ISO 9001 en ISO 14001 nageleefd.



Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren via dalapro@victoir.com. Last amended 17/08/2018

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com