

# DALAPRO<sup>®</sup>

# MAGNETIC

Kant-en-klare handplamuur voor het creëren van magnetische oppervlakken.



Ideaal als magnetische wand thuis, op kantoor of in vergaderruimtes.

Lavazwarte, aangenaam verwerkbare plamuur.

Toepasbaar op vele ondergronden.

Kan geschilderd, gelakt of behangen worden met behoud van magnetische functie

Het product heeft geen invloed op wifi of elektrische apparaten

Voorzien van Svanen ecolabel.



## DALAPRO® MAGNETIC

Kant-en-klare magnetische handplamuur.

### PRODUCTINFORMATIE

Dalapro Magnetic is een lavazwarte, kant-en-klare handplamuur met magnetisch effect. Posters, tekeningen, foto's, enz... hang je probleemloos met magneten op aan Dalapro Magnetic. Er zijn geen schroeven, plakband of duimspijkers meer nodig en de wand wordt dus niet beschadigd.

Dalapro Magnetic kan worden gebruikt op de meeste courante ondergronden binnenshuis zoals bijvoorbeeld glasweefsels, beton, gipsplaten, goed vastzittende wand- en plafondverven (mat en semi-mat), structuur- en sierpleisters, gips en gipsblokken, cementeringen, enz.

**Tip:** Combineer Dalapro Magnetic met een zeer dun schraaplaagje Dalapro Wood Finish om een zeer strak oppervlak te bekomen. Zo dun als mogelijk de Wood Finish aanbrengen om enkel de poriën te sluiten en craqueleren te voorkomen. Werk eventueel af met whiteboard verf, en je hebt een magnetisch whiteboard! Dalapro Magnetic laat zich soepel verwerken en is goed schuurbaar. Dalapro Magnetic heeft ook het ecolabel Nordic Swan (Svanen).

### INSTRUCTIES

Dalapro Magnetic is reeds gebruiksklaar. Toevoegen van extra water is niet nodig. De ondergrond dient droog, proper en draagkrachtig te zijn. Poederende of zanderige ondergronden vooraf fixeren. Temperatuur van de ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie en droging dient minstens 5°C en max 30°C te zijn. De relatieve vochtigheid bedraagt

max 80% en is bij voorkeur zelfs lager dan 65%. Gebruik schuurpapier korrel 220 of fijner om de plamuur na droging te schuren. Wij raden aan een stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Primer Dalapro Magnetic alvorens te schilderen of te behangen.

Het oppervlak van Magnetic hoeft niet behandeld te worden, maar dit is wel aan te raden om een duurzamer en sterker oppervlak te bekomen. Dalapro Magnetic kan worden afgewerkt met verven, lakken, vernissen, behang, vlies, enz... mét behoud van magnetische aantrekkingskracht.

### VERBRUIK

1 liter/m<sup>2</sup> per 1 mm laagdikte

### LAAGDIKTE

Hoe dikker de plamuurlaag, hoe groter de magnetische kracht. Streef naar een totale laagdikte van 3mm voor een optimale magnetische aantrekkingskracht. Dit kan reeds vanaf 2 plamuurlagen. De benodigde dikte hangt af van de sterkte van de magneten, en van de dikte en het gewicht van wat u wil ophangen. Voor standaard toepassingen (een foto of poster, enkele vellen kopieerpapier,..) heeft u reeds zeer goede resultaten met dunnere lagen Magnetic in combinatie met sterke (bvb. neodymium) magneten.

### DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. De plamuur is luchtdrogend; zorg dus voor

een goede ventilatie en neem maatregelen bij hoge luchtvochtigheid.

### OPSLAG

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. De plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een houdbaarheidsdatum vermeld. Ongeopende verpakkingen kunnen 12 maanden bewaard blijven.

### AFVAL EN RECYCLAGE

Verwijder zo veel mogelijk plamuur voordat u het gereedschap schoonmaakt met water. Plamuurresten niet in de afvoer gieten, maar bij de plaatselijke milieudienst inleveren. De verpakking volledig leeg maken alvorens te recycleren.

### TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Latex copolymeer

**Oplosmiddel:** Water

**Vulmiddel:** Dolomiet en lichtgewicht vulstoffen

**Korrelgrootte:** Max: 0,35 mm

**Soortelijk gewicht:** ca 1.4 kg/l

**pH:** Ca: 9

**Kleur:** lavazwart

**Vulvermogen:** van 0 tot plaatselijk 3mm

**Brandbaarheid:** Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.

**Reinigen:** Met water

**Verpakking:** Plastic emmer van 10L

**Toepassingsbereik:** Binnen

### NORMEN

Het product voldoet aan de CE-markeringseisen in overeenkomst met EN 15824 en bij de vervaardiging worden de normen ISO 9001 en ISO 14001 nageleefd.

Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren via [dalapro@victor.com](mailto:dalapro@victor.com). Laatst gewijzigd op 15/10/2019.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.com](http://dalapro.com)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)

