

# DALAPRO<sup>®</sup>

# MEDIUM

Zeer smeelige, universele kant-en-klare handplamuur.



Smeelige consistentie.

Goede hechting en vulkracht.

Zowel geschikt om te voegen, uit te vlakken en te finishen.

Goed schuurbaar.

Fijn eindresultaat.



## DALAPRO® MEDIUM

Zeer smeûige, universele kant-en-klare handplamuur.

### PRODUCTINFORMATIE

Dalapro Medium is een zeer polyvalente grijze kant-en-klare lichtgewicht handplamuur voor vele toepassingen binnenshuis.

Dalapro Medium vult goed, is uiterst aangenaam te verwerken en geeft een glad eindresultaat. Deze plamuur hecht zeer goed en kan ook op goed vastzittende wand- en plafondverven (mat en satijn) worden aangebracht.

Dalapro Medium is een echte all-round plamuur en is o.a. geschikt voor het uitvlakken en afwerken van gipsplaten, gipsvezelplaten, gips en gipsblokken, cementeringen, structuur- en sierpleisters, glasvezelweefsels, beton, cellenbeton, kalkzandsteen enz.

De plamuur is zowel geschikt voor het voegen als voor het afwerken van gipsplaten volgens EN 13963, en dus ook voor het inbedden van papieren voegband.

### INSTRUCTIES

Dalapro Medium is reeds gebruiksklaar. Toevoegen van extra water is niet nodig.

Het is echter wel toegestaan de plamuur met max 3% water te verdunnen als u liever met een dunnere consistentie werkt.

Poederende of zanderige ondergronden vooraf fixeren.

Temperatuur van de ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie en droging dient minstens 5°C (bij voorkeur 10°C bij het opvoegen van platen) en max 30°C te zijn.

De relatieve vochtigheid bedraagt max 80% en is bij voorkeur zelfs lager dan 65%.

Gebruik schuurpapier korrel 220 of fijner om de plamuur na droging te schuren. Wij raden aan een stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Primer de plamuurlaag alvorens te schilderen of te behangen.

### VERBRUIK

1 liter/m<sup>2</sup> bij 1 mm laagdikte

Als voegvulling op gipsplaat: ca 0.3 l/m

### DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. De plamuur is luchtdrogend; zorg dus voor een goede ventilatie en neem maatregelen bij hoge luchtvochtigheid.

### OPSLAG

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een houdbaarheidsdatum vermeld. Ongeopende verpakkingen zijn 12 maanden houdbaar.

### AFVAL EN RECYCLAGE

Verwijder zo veel mogelijk plamuur voordat u het gereedschap schoon-

maakt met water. Plamuurresten niet in de afvoer gieten, maar bij de plaatselijke milieudienst inleveren. De verpakking volledig leeg maken alvorens te recyclen.

### TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Latex copolymeer

**Oplosmiddel:** Water

**Vulmiddel:** Witte dolomiet en lichtgewicht vulstoffen

**Korrelgrootte:** Max: 0,2 mm

**Soortelijk gewicht:** ca 1.3 kg/l

**pH:** Ca: 9

**Kleur:** grijs

**Vulvermogen:** 0 tot 4mm

**Brandbaarheid:** Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.

**Reinigen:** Met water

**Verpakking:** Plastic emmer van 3 l en 10 l

**Toepassingsbereik:** Binnen

### NORMEN

Het product voldoet aan de CE-markeringsvereisten in overeenkomst met EN 13963 en bij de vervaardiging worden de normen ISO 9001 en ISO 14001 nageleefd.



Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren via dalapro@victor.com. Laatst gewijzigd op 15/10/2019.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
dalapro.com  
info@dalapro.com