

DALAPRO[®]

DM40

Wielofunkcyjna szpachlówka wypełniająca do betonu, płyt gipsowych, tapet z włókna, prac remontowych itd.



Biała, wielofunkcyjna szpachlówka w proszku.

Czas stosowania wynosi około 40 minut.

Łatwa w mieszaniu w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji.

Utrzymuje formę, nie zapada się i nie pęka.

Przeznaczona do powierzchni ściennych i sufitowych we wnętrzach budynków.

Dostosowana do nowych i remontowanych obiektów.

DALAPRO® DM40

Wielofunkcyjna szpachlówka wypełniająca do betonu, płyt gipsowych, tapet z włókna, prac remontowych itd..

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dalapro DM40 jest białą szpachlówką w proszku do wypełnień i szpachlowania końcowego do wszystkich normalnie występujących podłoża na ścianach i sufitach we wnętrzach budynków. Proszek łatwo się miesza uzyskując odpowiednią konsystencję, w idealnym czasie przetwarzania wynoszącym ok. 40 min. Do prac na większych powierzchniach.

Produkt przeznaczony do szpachlowania zarówno w przypadku prac remontowych, jak i w nowych obiektach.

ZASTOSOWANIE

Odpowiednia do wykorzystania z użyciem taśmy papierowej. W połączeniu z taśmą do szpachlowania CertainTeed Marco Joint Tape produkt jest odpowiedni do użycia przy wyrównywaniu szczelin między płytami gipsowo-kartonowymi. Spełnia wymogi dla oznaczenia CE zgodnie z normą EN 13963. Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001. Podczas obróbki płyt gipsowo-kartonowych należy stosować się do zaleceń zgodnych z normą EN 13963.

ORGANIZACJA PRACY

Należy szpachlować ręcznie na czystych, suchych i dobrze związanych powierzchniach. Temperatura: nie niższa niż +5°C. Bardzo pochłaniające powierzchnie należy przed szpachlowaniem zagruntować. Wypróbuj szpachlówkę na ograniczonej powierzchni, aby zbadać własność przyczepności do podłoża. Po wyschnięciu szpachlowanej powierzchni trzeba ją zeszlifować.

Należy użyć papieru ściernego o wielkości ziarna 100-120. Przy szlifowaniu zaleca się korzystanie z ochrony oczu i dróg oddechowych. Przed następnym etapem pracy należy odkurzyć. Zaszpachlowane powierzchnie powinny być zagruntowane klejem przed tapetowaniem.

ZUŻYCIE MATERIAŁU

Okolo 0,9 kg/m² przy grubości warstwy 1 mm.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia uzależniony jest między innymi od podłoża, grubości warstwy, temperatury i wilgotności.

CZYSZCZENIE I ODPADY

Usunąć możliwie jak najwięcej szpachli z narzędzi przed ich czyszczeniem wodą. Pozostałe masy szpachlowej nie należy wlewać do kanalizacji, tylko oddać do lokalnej stacji utylizacji odpadów. Opróżnione opakowania trzeba oddać do punktu utylizacji.

MAGAZYNOWANIE

Masa szpachlowa jest świeżym produktem oznaczonym datą przydatności do spożycia. Nieotwarte opakowanie może być przechowywane w ciemnym miejscu w temperaturze powyżej zera przez maks. 12 miesięcy. Otworzony pojemnik należy starannie zamknąć. Więcej informacji można znaleźć na stronach: dalapro.com.

DANE TECHNICZNE

Środek wiążący: Gips wzmocniony polimerem

Mieszanka: 1 część wody, 2 części proszku Zmieszać do uzyskania odpowiedniej konsystencji.

Zalecana grubość warstwy: 1-50 mm

Otwarcie/ przygotowanie: Ok. 40 min.

Zdolność wypełniania: Wysoka Minimalne zapadanie

Kolor: Biały

Palność: Nie rozprzestrzenia ani nie podtrzymuje ognia

Opakowanie: Worek papierowy 12,5 kg



Karta produktu została opublikowana wyłącznie w celach doradczych. Informacje nie stanowią gwarancji, że produkt ma określone właściwości lub jest odpowiedni dla specjalnego zakresu zastosowań. Wartości te obowiązują w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszej informacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie najnowszej wersji tego arkusza danych. Kontrolę można przeprowadzić na: www.dalapro.com.

Ostatnia zmiana przeprowadzona: 2019-06-19

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com